



LASTOFLEX-PB 1K

לאסטופלקס PB חד רכיבי

תיאור המוצר

חומר איטום חד רכיבי, המאפשר יצירת שכבת איטום המבוססת על פוליאוריתן אלסטומרי ושרפים ביטומנים.

יתרונות המוצר

- התארכות ועמידות מכאנית גבוהה. יכולת לגשר על סדקים.
- עמידות טמפ': $-40^{\circ}\text{C} - 80^{\circ}\text{C}$.
- יכולת אדהזיה (הידבקות) טובה על מצעים נקבוביים.
- עמידות גבוהה בפני חדירת מים.
- מתייבש במהירות.
- עמידות כימית טובה.
- קל ונוח לערבוב.

שימושים

- משמש לאיטום פני השטח ביסודות, מרתפים, גגות, חדרי אמבטיה ומרפסות (מתחת לאריחים), מכלים (מאגרי מים), מנהרות (בשיטת "חפירה וכיסוי") וכדומה.

אריזה

צבע: שחור
פח 23 ק"ג.

צריכה מומלצת

1.3-1.8 ק"ג / מ"ר. הצריכה תלויה במצב התשתית (ספוס פני השטח).

זמן ייבוש

12-24 שעות, תלוי בתנאים הסביבתיים

הוראות יישום

יש להימנע מלהשתמש במוצר זה ביום גשום.

הכנה

1. שטח היישום צריך להיות נקי מחלקים רופפים, אבק וכדומה.
2. כיסוי פני השטח עם PRIMER VL מומלץ לצורך שיפור התכונות המכאניות של פני שטח הבטון. יש להימנע משימוש על משטחים רטובים, במשטחים לחים יש ליישם PRIMER EP-W.
3. סדקים יש לאטום עם ELASTOSEAL-PU25

יישום

יש ליישם את החומר ב- 1-3 שכבות באמצעות רולר, מברשת או איירלס (התזה). מרווח הזמן בין השכבות הוא כשעתיים ולא יותר מ- 48 שעות. עם זאת, הייבוש תלוי במידה רבה בתנאים הסביבתיים.

מידע טכני

45 דקות	ייבוש ראשוני למגע (ב-, 23°C 50% לחות יחסית)
1000%	התארכות בנקודת השבירה (DIN 53504)
4.2 N/mm ²	חוזק מתיחה (DIN 53504)
60	קשיות (SHORE A)
1.26 (גר/מ"ל)	משקל סגולי



המידע המוצג לעיל בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות על פרטי הכנת השטח, אופן היישום והשימוש בחומר ניתנים למשתמש בתום לב וכהמלצה בלבד המתבססת על ניסיון החברה בשימוש החומרים. אין החברה אחראית לכל פגם או תוצאה בלתי רצויה הנגרמת משימוש לקוי במוצר. הנתונים המובאים בעלון הטכני מובאים כדוגמאות בלבד ואין לראותם כמפרטים מחייבים. גרסה חדשה של העלון הטכני מחליף כל מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף, על כן, יש לפנות למחלקה הטכנית שלנו על מנת לקבל את העלון הטכני המעודכן ביותר. גליון בטיחות למשתמשים מקצועיים ניתן לקבל לפי דרישה.

דבטק דבקים טכנולוגים בע"מ

אלכסנדר ינאי 19 פתח-תקווה • טל. 03-9306694 • פקס. 03-9043717 • sales@devtec.co.il