



## TREX POWER CLEAR

### טירקס פאוור קליר -דבק אטימה שקוף עם חוזק הדבקה גבוה.

#### תיאור המוצר

דבק אטימה חד מרכיבי, שקוף, רב שימושי.

עמידות טובה למלחים (מים), אליפטים, סולבנטים, פחמימנים, קטונס, אסתרים, אלכוהול, מינרלים דלילים, חומצות ואלקלי. עמידות נמוכה לסולבנטים ארומטיים, חומצות מרוכזות, פחמימנים כלוריים.

#### יתרונות המוצר

- להדבקת משטחים כמו: עץ, מתכת, PVC, פלסטיק ומשטחים נוספים בתחום הבניה.
- הדבקה ראשונית חזקה המפחיתה את הצורך בתמיכה ראשונית.
- ייבוש מהיר.
- חוזק קריעה גבוה לאחר התייבשות מלאה (ללא פריימר).
- נשאר גמיש ועמיד לאחר הייבוש.
- ללא ריח.
- אינו מכיל איזוציאנט, סיליקון וסולבנטים.
- הידבקות טובה למשטחים בעלי לחות.
- עמידות למים, סולבנטים, אלכוהול ומלחים.
- ניתן לצביעה (יש לבצע התאמה לפני היישום).

#### שימושים

- להדבקות שקופות ואלסטיות בתחום הבניה.
- הדבקה אלסטית של פנלים, פרופילים וחלקים נוספים למשטחים כמו עץ, MDF ועוד.

#### אריזה

צבע: שקוף  
תרמיל 290 מ"ל

#### חיי מדף

12 חודשים לאריזה סגורה השמורה במקום קריר ויבש בטמפרטורה 5°C-25°C.

#### יישום

משטחים: כל המשטחים הסטנדרטיים בתחום הבניה, עץ מטופל, מתכות, PVC, פלסטיקים. על המשטח להיות נקי, יבש, וללא גריז ואבק. הכנת המשטח: במשטחים נקבוביים מומלץ להשתמש בפריימר 150, במשטחים בעלי קושי הדבקה מומלץ להשתמש ב SURFACE ACTIVATOR. אנו ממליצים על בדיקה מקדימה של החומר על כל משטח. אופן היישום: בעזרת אקדח ידני או רגיל. ניקוי בעזרת Soudal Cleaner מיד לאחר השימוש. תיקונים עם אותו החומר.

#### מידע טכני

SMX hybrid polymer	בסיס
ג'ל יציב	צמיגות
ייבוש בלחות	שיטת ייבוש
כ 10 דקות	זמן יצירת סקין
3 מ"מ / 24 שעות	זמן ייבוש
SHORE A 55±5	קושי
1.08g/ml	צפיפות
±20%	עיוות מקסימלי
3.5N/mm <sup>2</sup>	מתיחה מקסימלית
1.9N/mm <sup>2</sup>	אלסטיות
250%	הארכה בזמן הפסקה
-40°C-90°C	עמידות טמפרטורה
5°C-35°C	טמפרטורת יישום

#### הערות

דבטק דבקים טכנולוגים בע"מ

אלכסנדר ינאי 19 פתח-תקווה • טל. 03-9306694 • פקס. 03-9043717 • sales@devtec.co.il

הייעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים שלנו, נדרשת בדיקה מכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאליו כי אנו נספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף. על כן, עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנת \* . כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים \* . לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים