



Soudabond Easy Manual

תיאור המוצר

- < התנפחות לאחר יישום מוגבלת
- < עמידות באש 2B
- < מבודד תרמית ואקוסטית.

קצף פוליאוריתן לבידוד, איטום ומילוי רווחים וחיבורים בין קירות, תקרות ורצפות סביב חלונות, צינורות ומשקופים.

שימושים

- < הדבקת פנלים מבודדים (PUR, RIP, PF, XPS, EPS) שעם וכד' לקירות.
- < הדבקת לוחות גבס לקירות.
- < הדבקת בלוקים (AAC) ולבנים - לא לקירות תומכים.
- < למילוי מרווחים וחללים.

יתרונות המוצר

- < חסכון של עד 30% בזמן עבודה.
- < מוכן לשימוש ללא צורך בהכנה.
- < מותאם להדבקת משטחים נפוצים בבניין: בטון, עץ, מתכת ופלסטיקים (חוץ מ PE, PP, PTFE), גם למשטחים לחים
- < מיכל אחד מכסה התקנה של עד 12 מ"ר
- < מהיר ייבוש, מוכן לטיפול לאחר שעה.
- < ממלא משטחים לא אחידים.

מידע טכני

פוליאוריתן	בסיס
קצף	סמיכות
ורוד	צבע
30 דקות לנקודת דבק בגודל של 30 מ"מ	מהירות ייבוש* (דקות)
8 דקות לנקודת דבק בגודל של 30 מ"מ	היווצרות קרום* (דקות)
50 דקות לנקודת דבק בגודל של 30 מ"מ	זמן חיתוך* (דקות)
כ 12 שעות לנקודת דבק בגודל של 30 מ"מ	חוזק סופי*
מינימלית	התרחבות לאחר הייבוש
0.035 כ	מוליכות תרמית (mW/m·K)
0.19	חוזק מתיחה (N/mm ²)
0.142	חוזק גזירה (N/mm ²)
0.489	מודול גזירה (N/mm ²)
-40°C עד +90°C	עמידות טמפרטורה

(* ערכים אלו עשויים להשתנות, בהתאם למקדמים סביבתיים, כגון טמפרטורה, לחות וסוג התשתית.

אריזה

צבע: ורוד

מארז: מיכל לחץ 750 מ"ל.

חיי מדף

12 חודשים עם אריזה סגורה, המאוחסנת במקום קריר ויבש, בטמפרטורה שבין $+5^{\circ}\text{C}$ – $+25^{\circ}\text{C}$.

תשתיות

הכנת המשטח: יש לנקות את המשטח מלכלוך, אבק ושמן.
 יש לבצע בדיקת הדבקה למשטחים לא סטנדרטיים.
 חבר המיכל לאקדח ונער המיכל כשהוא הפוך למשך 30 שניות לפחות.
 כוון את האקדח להשגת החומר בעובי 3 ס"מ, יש ליישם את החומר על היקף המשטח באזור מאוורר היטב ובצורת זיג-זג.
 הדבק את המשטח עד 7 דקות מזמן יישום הדבק.
 יש להמתין כ-60 דקות לפני מעמסה.

המלצות בריאותיות ובטיחותיות

יש לקחת את היגיינת העובדים הרגילה בחשבון. למידע נוסף, ראה גיליון נתוני בטיחות חומרים.

אחריות (חבות)

התוכן של גיליון נתונים טכניים זה הינו תוצאה של מבחנים, ניטור וניסיון. הוא כללי באופיו ואין בו כדי להוות כל חבות. באחריות המשתמש לקבוע, באמצעות מבחנים משל עצמו, האם המוצר מתאים ליישום המבוקש.

היעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים שלנו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאליו כי אנו נספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף. על כן, עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנת * כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים * לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים

דבטק דבקים טכנולוגים בע"מ

אלכסנדר ינאי 19 פתח-תקווה • טל. 03-9306694 • פקס. 03-9043717 • sales@devtec.co.il