



73A MS Polymer parquett adhesive

דבק פרקטים

תיאור המוצר

73A הינו דבק לפרקטים אוניברסלי על בסיס MS POLYMER נשאר גמיש, אינו מכיל סולבנטים ומים, עמיד ללחות. להדבקת תשתית רצפה.

מתאים ליישום על חימום תת רצפתי.

יתרונות המוצר

- גמיש.
- VOC נמוך.
- תואם לתקן EN14293
- חד רכיבי - מוכן לשימוש.
- ללא סולבנטים.
- אינו מכיל מים.
- אינו מכיל איזוציאנט.
- קל ליישום.

שימושים

פרקט גושני (ברוחב מקסימלי של 150 מ"מ ובעובי מינימלי של 12 מ"מ), פרקט רב שכבתי, פרקט מוכן לשימוש ופרקט למינצה. מתאים להדבקה של עצים אקזוטיים. תשתית: מתאים לשימוש על משטחים סופגים ולא סופגים כמו מדה מתפלסת, שכבות בטון, עץ, סיבית ולוחות OSB.

מידע טכני

בסיס	סילאן פולימר
סמיכות	משחה
מערכת ייבוש	התייבשות כימקלית
צפיפות**	1,74 g/ml - כ
עמידות טמפרטורה**	+90°C עד -40°C
זמן פתוח* (23°C/50% R.V.)	25-30 דקות
ניתן לכיוונון והתאמה	25-30 דקות
חוזק גזירה**	> 1,00 N/mm ²
ניתן להעמסה לאחר*	מינימום 8 שעות
ניתן לשיוף וצביעה לאחר*	מינימום 24 שעות
עמידות בפני הזדקנות	טובה
טמפרטורת יישום	+25°C עד 5°C
צריכה*	תלוי במשטח ובמלאג' מאלג' B3 - 700-900 גרם/מ"ר מאלג' B11 - 900-1100 גרם/מ"ר

(*) ערכים אלו עשויים להשתנות, בהתאם למקדמים סביבתיים, כגון טמפרטורה, לחות וסוג התשתית.

(**) הערכים מתייחסים לחומר שהתייבש לחלוטין

אריזה

צבע: חום בהיר.

מארז: דלי 6X3 ק"ג (18 ק"ג)

חיי מדף

12 חודשים עם אריזה סגורה, המאוחסנת במקום קריר ויבש, בטמפרטורה שבין $+5^{\circ}\text{C}$ – $+25^{\circ}\text{C}$. על המוצר להיות בטמפרטורת החדר לפני היישום.

תשתית

עץ טבעי

יש למרוח את החומר על משטח קשיח, נקי ויבש, ללא אבק ושומנים, שאינו מכיל חלקים רופפים, צבע, שעווה, שמן או מזהמים אחרים.
 אי סדרים כגון יישור בטון שנותר, דבקים ישנים עלולים להשפיע לרעה על ההדבקה. רצוי להסיר אותם באופן מכני למשל על ידי שיוף.
 יש להסיר את השכבה העליונה של תת רצפות אנהידריט.
 לפני התקנת הפרקט יש לבדוק את התשתית כדי לוודא שהוא מתאים.
 בדוק את מצב הלחות לאורך כל עובי המצע בעזרת מד לחות. (שים לב כי מד לחות חשמלי נותן רק ערכים אינדוקטיביים). מדד הלחות חייב להתאים להמלצת יצרן הרצפה (בדרך כלל מקסימום 2% לתשתיות צמנט חול ומקסימום 0,5% לאנהידריט, נמדד עם מד לחות קרביד. עבור מצעים עם חימום תת רצפתי הערכים הם מקסימום 5% ו-0,3%).
 אנו ממליצים על בדיקת הידבקות מקדימה על כל מצע.

פרקט

יש לאקלם את ריצוף הפרקט למספר ימים באזור בו יש להתקין. השאר את הפרקט באריזתו המקורית עד להתקנה כדי למנוע כל עיוות. יש לבדוק לפני ההתקנה שתכולת הלחות של העץ היא לפי המלצת הספק, (בדרך כלל $\pm 9\%$). אם הלחות של העץ היא יותר מ-11% ההתקנה אינה מומלצת. אפשר רווח של 1 עד 1.5 ס"מ סביב היקף הפרקט המונח, כולל עמודים או מבנים שחוזרים לרצפה.

יישום

על הדבק A73 להיות בטמפרטורת החדר לפני ההתקנה. יש למרוח את הדבק על פני השטח באמצעות מאלג' B11 משונן. אין למרוח על פני השטח יותר ממה שניתן לחפות בפרקט תוך 30 דקות. החלק את הפרקט על שכבת הדבק ודפוק למקומו או הדבק עם פטיש גומי. נדרש מינימום של 80% כיסוי מגע כדי להבטיח את הדבקות הפרקט. במידת הצורך העמיסו על הפרקט במשקל. יש להמתין לפחות 24 שעות לפני שיוף וגימור הפרקט.

ניקוי: ניתן להסיר לפני אשפיה מכלים וחומר עם Soudal Adhesive Cleaner 90A, Swipex או ספיריט לבן. ניתן להסיר באופן מכני חומר שהתייבש.

המלצות בריאותיות ובטיחותיות

יש לקחת את היגיינת העובדים הרגילה בחשבון. למידע נוסף, ראה גיליון נתוני בטיחות חומרים.

הערות

- < הטמפרטורה המינימלית של המצע צריכה להיות לפחות 15°C .
- < אין למרוח את הדבק כאשר הלחות היחסית היא מעל 75%.
- < לעולם אל תתקין ריצוף על מצע המכיל יותר מדי לחות או על מצעים בעלי ערך לחות גבוה מהמומלץ על ידי ספק העץ.
- < לעולם אל תתקין עץ יבש מדי (>7% לחות). הוא יכול להתרחב בלחות גבוהה יותר ולגרום נזק.

דבטק דבקים טכנולוגים בע"מ

אלכסנדר ינאי 19 פתח-תקווה • טל. 03-9306694 • פקס. 03-9043717 • sales@devtec.co.il

- 〈 אין להתקין אם הקירות והתקרות של האזור אינם יבשים (למשל לאחר סיווד או צביעה וכו')
- 〈 אין לדלל את הדבק.
- 〈 לעולם אין למרוח על מצע שאינו מוגן מפני לחות עולה. במידת הצורך יש למרוח חומר איטום כגון Soudal EPR-31P. במידה ונעשה שימוש בחומרי איטום שונים, יש לחכות לייבוש מוחלט של חומר האיטום הראשון לפני יישום השכבה הבאה.

אחריות (חבות)

התוכן של גיליון נתונים טכניים זה הינו תוצאה של מבחנים, ניטור וניסיון. הוא כללי באופיו ואין בו כדי להוות כל חבות. באחריות המשתמש לקבוע, באמצעות מבחנים משל עצמו, האם המוצר מתאים ליישום המבוקש.

הייעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים שלנו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאליו כי אנו נספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף. על כן, עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנת * כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים * לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים